REVESTIDAN IMPER PRO



REVESTIDAN® Imper PRO es un recubrimiento impermeabilizante acrílico base agua, monocomponente, de alta flexibilidad y excelente adherencia, con gran capacidad de estanqueidad. Su aplicación en frío permite una fácil homogeneización y una instalación sencilla del producto. Una vez seco, forma una película resistente a la intemperie y a los rayos UV, con alta capacidad de relleno de fisuras y resistencia a la micro fisuración. Es ideal para prevenir filtraciones en terrazas, azoteas, tejados, juntas de dilatación, bajantes, entre otros. Su alta elasticidad le permite absorber los movimientos de la superficie, evitando fisuras y daños causados por cambios bruscos de temperatura.

Presentación

- Peso (kg): 20
- Apariencia: Líquido viscoso
- Color: Gris piedra
- Código de producto: 724026

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
Absorción (%)	< 20	ASTM D471
Elongación a rotura (%)	> 150	ASTM D471
PH	> 9	NTC 624
Viscosidad (cps)	8500 - 12500	NTC 559

Datos Técnicos Adicionales

Concepto	Valor	Norma
Densidad (g/cm³)	1.120 ± 0.07	NTC 561

Campo de Aplicación

DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S

- Terrazas, azoteas, tejados, juntas de dilatación, bajantes, vigas canales. etc.

Ventajas y Beneficios

- Excelente estanqueidad al agua e impermeable al agua de lluvia.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o espátula.
- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas.
- Buen relleno de fisuras y resistente a la microfisuración.

Preparación del soporte

- Las superficies a impermeabilizar han de estar secas y limpias de polvo, tierra, musgo, eflorescencias, salitre, grasa, etc. Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes que impidan la adherencia del producto. Aplicar el recubrimiento impermeabilizante según modo de empleo. Para superficies antiguas hay que eliminar las posibles contaminaciones de moho con un producto adecuado para este uso, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción. Tratar las eflorescencias o salitre con solución de ácido diluido, enjuagar y dejar secar. Ante la presencia de hongos o algas, se debe hacer un limpiado con hipoclorito de sodio. El sustrato debe cumplir con las especificaciones necesarias para tener una evacuación efectiva del agua y debe estar libre de empozamientos que de lo contrario deben ser corregidos.

Modo de empleo

Antes de aplicar el producto sobre el soporte, asegúrese que está seco y limpio de restos sólidos e irregularidades.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C, ni cuando exista riesgo de lluvia en las 48 horas siguientes.

Aplicar mediante rodillo, broca o espátula.

Reparar en primer lugar las fisuras de la superficie y posteriormente colocar DANOBAND® Butyl, banda de butilo, y DANOFLEX® 77 Híbrido en los ángulos y/o cambios de sección. En caso de no realizar el procedimiento anterior, se recomienda realizar una media caña con mortero que disminuya el ángulo producido por la unión de la placa y el muro.

Es fundamental que los niveles de la cubierta sean los idóneos para garantizar la correcta evacuación del agua, cerciorándose de que no existan empozamientos y que los desagües o bajantes tengan la suficiente capacidad de evacuación de acuerdo con el área de la cubierta. Agitar hasta su perfecta homogeneización.

En cubiertas se puede usar como imprimante el Impermeabilizante diluido al 70%. Aplicar la primera y segunda capa sin diluir, en sentido transversal a como se aplicó la capa anterior.

Precauciones

DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S

- Limpie las herramientas con agua nada más acabar. Si tuviera restos sólidos de suciedad recomendamos raspar.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- No utilizar en superficies inundadas continuamente, piscinas y depósitos.
- No mezclar este impermeabilizante con otros productos que no hayan sido recomendados en esta

ficha.
- No aplicar impermeabilizante sobre brea, productos asfálticos, fibra de vidrio o lechadas quebradizas.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C, no aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Estabilidad en almacenamiento en su envase original cerrado y conserve el producto entre 5 °C y 30 °C durante un periodo máximo de 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+57 318 856 5749**

DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S