

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# Alumol®

Pintura reflectiva de aluminio

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alumol®** es una pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad para proteger las impermeabilizaciones y cubiertas.

### USOS

Como capa protectora sobre impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones asfálticas.

### CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Refleja los rayos solares, disminuyendo la temperatura al interior.
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia a los materiales de construcción y no requiere imprimación.
- Fácil y rápido de aplicar.

### INFORMACION DEL PRODUCTO

|                                      |                                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Empaques</b>                      | Tarros                                                                                                                                                     | 0.8 y 3 kg |
|                                      | Caneca                                                                                                                                                     | 16 kg      |
| <b>Color</b>                         | Líquido plateado.                                                                                                                                          |            |
| <b>Vida útil en el recipiente</b>    | Un (1) año desde la fecha de su producción.                                                                                                                |            |
| <b>Condiciones de Almacenamiento</b> | Almacene el producto en su envase original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo. Transportar con las precauciones normales para productos químicos. |            |
| <b>Temperatura de Servicio</b>       | 5°C a 60°C                                                                                                                                                 |            |
| <b>Tiempo de secado</b>              | 30 minutos a 1 hora aproximadamente a 20°C 65% HR                                                                                                          |            |

### NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja de Datos del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

## LIMITACIONES

- Inflamable, nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Tóxico por inhalación y por ingestión. Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consérvese en lugar fresco.
- No comer, fumar ni beber durante la manipulación.
- No respire los gases/humos/vapores.
- Evite contacto con la piel y ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundantemente agua y acudir al médico. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Lleve la ropa de protección adecuada durante la manipulación.
- En caso de ventilación insuficiente, utilice equipo respiratorio adecuado.
- Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.
- No aplicar sobre mantos con foil de aluminio
- Este producto es parte de un sistema, para aplicación sobre productos Sika. Para otros productos se deben realizar pruebas para asegurar su compatibilidad.
- El color de este producto es una guía aproximada y este puede variar de acuerdo con la reacción que se origine con la base asfáltica, la presión del producto que se haga sobre la base y el número de capas aplicadas.
- Mezclar antes de usar

## ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### Consumo:

- Sobre una base asfáltica: Aprox. 110 gr/m<sup>2</sup>
- Sobre mortero y concreto: Aprox. 200 gr/m<sup>2</sup>

Estos consumos puede variar dependiendo de la porosidad y rugosidad del sustrato.

### PREPARACION DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar seca y limpia (libre de polvo, grasas, óxidos u otras materias extrañas).
- Bases de emulsiones o soluciones asfálticas deben dejarse secar aproximadamente 48 horas a 20 °C, antes de aplicar **Alumol®**.

### MEZCLADO

El **Alumol®** viene listo para usar. Para obtener una superficie de color uniforme mezcle muy bien el producto antes y durante la aplicación.

### APLICACIÓN

La aplicación puede hacerse con brocha o rodillo de felpa, cubriendo uniformemente la superficie. Lave las he-

rramientas con un solvente convencional cuando el producto aún esté fresco.

## RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso. Otras restricciones: ver notas legales.

## NOTAS LEGALES

**MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.**

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFIRJA ALGUNA PATENTE O CUAL-

**QUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN  
TERCERO.**

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

**Sika Colombia S.A.S**

Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte  
Tocancipá, Cundinamarca. Colombia  
phone: +57 601 878 6333  
e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)  
web: [col.sika.com](http://col.sika.com)

**Hoja de Datos del Producto**  
**Alumol®**  
Febrero 2026, Versión 01.05  
020915793000000001



Alumol-es-CO-(02-2026)-1-5.pdf

