

Revestimiento Pisos

Poliuretano



DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S

**Parqueaderos - Corredores de Servicio - Pisos Bodegas
Cocinas Industriales - Colegios - Parques
Pisos para Gimnasio - Canchas Deportivas**

Impermeabiliza y da Terminado

DESCRIPCIÓN: CUBRISEAL PINTURA PARA PISOS

es un recubrimiento de poliuretano aromático – Mono-componente de estructura química híbrida entre poliuretano y poliurea altamente resistente a cambios de temperatura y productos químicos, que ofrece impermeabilización y terminado a la vez. La película de protección de **CUBRISEAL REVESTIMIENTO PARA PISOS** permite tráfico de peatones y vehículos ofreciendo resistencia al desgaste, no presenta ablandamientos por calor o cristalización por frío.

Nota: Entre más grosor, más durabilidad de la membrana de poliuretano.



**30 - 50%
DE ELONGACIÓN**
LISTO PARA APLICAR
12 m2 x Galón (capa)

FINISH BI-COMPONENTE PISOS PARA PROTECCIÓN

A LOS RAYOS UV Es un recubrimiento bi-componente del tipo Alifático. La película de protección de **FINISH BI-COMPONENTE PISOS** permite tráfico de peatones y vehículos ofreciendo alta resistencia al desgaste y a la interperie



PROTOCOLO DE APLICACIÓN REVESTIMIENTO PARA PISOS



ALISTAMIENTO DE ÁREA

1. Retirar pinturas anteriores

Pulida o destroncado de la superficie para asegurar adherencia del concreto. (Todos los pisos han sido sujetos a mugre, grasa y contaminantes. Es necesario pulirlos para que el concreto quede renovado y la adherencia sea buena).

2. Reparación de grietas, medias cañas y daños del concreto. Arena de sílice 40-60 mezclado con Imprimante para hacer Mortero de Poliuretano.

3. Aplicación de una capa de IMPRIMANTE CUBRISEAL. Curado 8 horas.

4. Rasqueteo. (Resistencia y espesor para pisos de alto tráfico). *Opcional: Para mayor espesor y resistencia.*

5. Aplicación de una (1) o dos (2) capas de REVESTIMIENTO DE PISOS CUBRISEAL.

6. Aplicación de 1 ó 2 capas de FINISH PISOS BI-COMPONENTE resistente a los rayos UV y alta resistencia al tránsito peatonal y vehicular.

***NOTA: Resistencia y esperar para pisos de alto tráfico.**

Rasquetear: Aplicación de una capa de Recubrimiento Pisos de Poliuretano con adición de cargas. (Aplicar 1 parte de Revestimiento de Pisos mezclado con 1 parte de Sílice 40-60). Lijar superficie para corregir detalles y rugosidades que afecten el estado visual de la superficie.

PRECAUCIONES

Contiene solventes orgánicos en baja proporción. Al aplicarlo use guantes, gafas de seguridad y equipo de protección respiratoria (NIOSH/MAHA TC23 o equivalente). Aplicarlo en lugares ventilados o con equipos que mejoren la circulación de aire.

