

# BRONCO CUBIERTAS

Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas de excelente durabilidad



## DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento elástico impermeable, elaborado con base en resinas acrílicas para la impermeabilización de cubiertas y terrazas. Su capacidad de adhesión a la superficie y su composición química, evita en su totalidad la penetración de la humedad

## USOS

Se utiliza para impermeabilizar diferentes tipos de estructuras construidas con concreto, mortero, bloque o ladrillo; por ejemplo terrazas, cubiertas, tejas de fibrocemento y zinc. Sirve para reparar e impermeabilizar canales metálicas y ruanas en techos. Incrementa la reflectancia solar (especialmente **Bronco Cubiertas** blanco)

## VENTAJAS

- Es un impermeabilizante acrílico y elástico;
- Prolonga la durabilidad de sus techos, terrazas, etc;
- Es de fácil aplicación y viene listo para usar;
- Resistente a la intemperie y rayos ultravioleta;
- Evita y sella filtraciones en tejas de fibro-cemento y zinc;
- Alta adherencia;
- No requiere protección con pinturas reflectivas;
- Viene en gran variedad de colores

## AVISOS IMPORTANTES

- No aplicar **Bronco Cubiertas** a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +35°C, o en caso de lluvia o rocío inminente;
- No aplicar en reservorios de agua; bajo nivel de tierra; zonas de tránsito vehicular o peatonal directo;
- No aplicar sobre materiales de poros cerrados (baja absorción);
- No aplicar si sobre la superficie hay rocío;
- No aplicar con una humedad relativa superior al 85%;
- No aplicar **Bronco Cubiertas** sobre superficies húmedas > 4% o sujetas a remonte de humedad;

- No aplicar **Bronco Cubiertas** sobre superficies cementosas friables o deleznales;
- No aplicar **Bronco Cubiertas** sobre superficies metálicas pintadas;
- Proteger de la lluvia durante, al menos, 8-12 horas desde la aplicación de cualquiera de las dos manos, en condiciones normales de temperatura, humedad y según la absorción de la superficie;
- No aplicar sobre membranas bituminosas o asfálticas (menor a 6 meses), que puedan ceder aceites o plastificantes.

## MODO DE APLICACIÓN

### Preparación de la superficie

La superficie debe estar completamente seca y limpia. Remover por medios mecánicos, cepillo de alambre, hidrolavadora todo el material suelto, residuos de aceite, grasa, pinturas viejas, óxido, moho y todo aquello que pueda afectar la adherencia del producto. Si el sustrato tiene empozamientos y protuberancias, o está excesivamente deteriorado, reparar con **Topcem Pronto** o con morteros de la línea **Mapegrout**, mortero de secado rápido.

Si el sustrato no presenta un perfil de rugosidad adecuado (superficie lisa), se debe proveer por medios mecánicos. La superficie debe tener una pendiente adecuada hacia los desagües para evitar empozamientos de agua prolongados. Verificar que la superficie se encuentre libre de selladores superficiales de concreto o agentes de curado con base en parafinas cera potencialmente nocivos para la adherencia del producto. En caso de presencia de hongos/algas en la superficie, lavar la superficie con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador casero) en una relación de una parte de agua por una de blanqueador. Retire posteriormente la mezcla, lavando con agua repetidamente.

Si el soporte es metálico y presenta algo de corrosión, debe limpiarse con cepillo de cerdas de alambre o por medios mecánicos.

### Aplicación base o imprimación

En soportes absorbentes como concreto, mortero, madera, entre otros. Se aplica una base o imprimación diluyendo el producto con agua en proporción en volumen 1-1.

Aplicar la base con rodillo o brocha en toda el área de la superficie y dejar secar al menos 3 horas.

### Aplicación general

Dejar secar siempre el producto aprox. de 3 a 4 horas entre capas. El producto está seco cuando no presenta pegajosidad (no deja huella). El tiempo de secado entre capas dependerá de las condiciones climáticas y de la superficie del sitio de instalación.

Aplicar cada capa con rodillo o brocha en sentido cruzado (perpendicular) a la capa anterior. En zonas con tela, aplicar de 2 a 3 capas hasta asegurar que quede completamente cubierta.

Verificar que no queden poros en la capa final por donde se pueda filtrar el agua.

Esperar 24 horas antes de poner en uso la superficie.

### Uso de la tela Broncopoliéster

Si el concreto, mortero, teja o canal tiene fisuras, esta debe ser tratada con **Broncopoliéster** y **Bronco Cubiertas** así:

Aplicar una mano pura (sin diluir) de **Bronco Cubiertas** sobre la fisura en tramos cortos e ir asentando la tela **Broncopoliéster** de aproximadamente 10 cm de ancho a lo largo de la fisura, inmediatamente después de aplicar **Bronco Cubiertas** y antes de que seque. **Broncopoliéster** debe asentarse bien sin dejar arrugas ni burbujas de aire.

La impermeabilización debe continuar verticalmente sobre las medias cañas, chaflán o muros en una longitud mínima de 20 cm.

En áreas superiores a 20 m<sup>2</sup> se requiere siempre la utilización de **Broncopoliéster** entre capas.

## PRECAUCIONES

### Mantenimiento

La impermeabilización con **Bronco Cubiertas** tiene una expectativa de durabilidad de hasta 7 años, si se cumple con la aplicación de una película seca de 0,7 mm y se realiza un mantenimiento periódico a los 3,5 años.

El mantenimiento consiste en aplicar una capa adicional de producto. De igual manera se debe realizar una limpieza adecuada, en la que se eliminan todas las sustancias que impidan la adherencia del producto, tales como polvo, grasas, etc.

La aparición de fisuras en estructuras y materiales cementosos es normal, estas pueden romper la continuidad de la membrana y afectar el desempeño de la impermeabilización, por lo tanto es necesaria la verificación de la cubierta, al menos una vez al año, y hacer las respectivas reparaciones haciendo uso de la tela **Broncopoliéster**.

## Tránsito

**Bronco Cubiertas** no es transitable.

Si el sitio de instalación requiere tránsito directo, bien sea liviano, medio o pesado, **Bronco Cubiertas** debe quedar protegido, se debe aislar previamente la impermeabilización con polietileno o similar, y realizar un mortero como acabado transitable.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

**Bronco Cubiertas** no se considera peligroso según la normativa vigente en cuanto a la clasificación de las mezclas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto con los ojos.

Durante la aplicación siempre usar guantes y gafas de protección, en el caso de **Bronco Cubiertas** blanco se recomienda que tengan filtro solar. Se deben tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para más información y completa sobre el uso seguro de nuestros productos por favor consultar la versión más reciente de nuestra Hoja de Seguridad del producto.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

De 4-5 metros cuadrados por galón, dependiendo del grado de absorción de la superficie, a dos manos.

## PRESENTACIÓN

- Cuñete de 5 galones.
- Balde de 2 galones y medio.
- 1 galón.
- 1/4 de galón.

## ALMACENAMIENTO

**Bronco Cubiertas** conservado en su empaque original tiene un tiempo de conservación de 18 meses.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Para obtener más información sobre el uso seguro de nuestros productos consultar la última versión de nuestra Hoja de Seguridad disponible en nuestra página web [www.mapei.com/co](http://www.mapei.com/co).

## DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia:

líquida viscosa

Colores:

blanco, gris y ladrillo

Viscosidad (brookfield Pa\*s)

7.000 - 13.000 (#5 - 20 rpm)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| PH Directo:           | 8,0 - 9,5    |
| Sólidos por peso (%): | 54 (±0,02)   |
| Densidad (kg/l):      | 1,26 (±0,03) |

| CAMPOS DE APLICACIÓN       |                  |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura de aplicación: | de +10°C a +35°C |
| Elongación:                | min 120%         |

## ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones aquí descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso. Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web [www.mapei.com/co](http://www.mapei.com/co)

## INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha de Datos Técnicos puede ser reproducido en otro documento relacionado con el proyecto, pero el documento resultante no sustituye o complementa los requerimientos de esta ficha técnica en el momento de la aplicación del producto MAPEI. Para especificaciones técnicas e información de garantía actualizada, por favor visite nuestro sitio web [www.mapei.com/co](http://www.mapei.com/co).

**CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TEXTO, REQUISITOS CONTENIDOS O DERIVADOS DE ESTA FICHA DE DATOS TÉCNICOS EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.**

### Mapei Colombia S.A.S.

Carrera 48 no. 100 D Sur, 250 La Estrella, 055460, Antioquia



+57-4 444 65 15



[www.mapei.com.co](http://www.mapei.com.co)



[info@mapei.com.co](mailto:info@mapei.com.co)

60501-11-2025 es-co (CO)

Toda reproducción de textos, fotografías e ilustraciones publicados está totalmente prohibida.

