DANOFLEX MAX

Sellante de poliuretano de alto desempeño



Sellante profesional de alta calidad basado en tecnología de poliuretano que cura bajo la influenciade humedad para formar una junta elástica duradera e impermeable.

Modo de empleo

Preparación del soporte: r- En todos los casos los elementos a sellar, los soportes o los laterales de las juntas deberán estar secos, sanos, limpios y exentos de particulas no adherentes. rrSellado de juntas: r- Dimensionado de la junta: rProfundidad mínima = 5mm. rAnchura máxima = 35 mm. r- Se debe colocar un fondo de junta de material no adherente a la masilla, FONDO DE JUNTA DANOSA, para limitar la profundidad a rellenar y las dimensiones adecuadas en función del factor de junta correspondiente. El FONDO DE JUNTA DANOSA servirá además como soporte de la masilla durante su colocación y retacado. rrAplicación: r- Aplicar sin imprimación en superficies firmes, limpias, exentas de polvo y grasa. r- DANOFLEX MAX se aplica con pistola de extrusión manual o neumática. Se retira el precinto del fondo del cartucho. Se enrosca la boquilla de plástico, previamente cortada en forma de bisel a 45º, de acuerdo con el ancho a aplicar. r- Debe procurarse mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación con el fin de evitar la oclusión de aire. r- Alisar en caso necesario con una patata pelada y mojada en agua o bien con espátula humedecida en agua jabonosa. rrPintado: r- DANOFLEX MAX una vez vulcanizado, es compatible con la mayoría de pinturas y lacas industriales de base acuosa, así como esmaltes acrílicos o poliuretánicos. (Debido a la gran variedad de pinturas existentes en el mercado, es aconsejable efectuar siempre ensayos de compatibilidad). rLimpieza de herramientas:r- Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después del uso con un limpiador universal de poliuretano de base sintética.r- DANOFLEX MAX una vez endurecido solamente puede eliminarse por medios mecánicos.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente.

DISTRIBUCIONES IMPER-PLAK S.A.S

Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.Página web: **www.danosa.com** E-mail: **info@danosa.com** Teléfono: **+57 318 856 5749**

DISTRIBUCIONES
IMPER-PLAK S.A.S