

  	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-257
	ESMALTE ACRÍLICO ANTIBACTERIAL.	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/May/2024
	I+D PINTURAS	Página 1 de 5

1. DESCRIPCIÓN

Pintura 100% acrílica antibacterial, base agua, especialmente diseñada para decorar y proteger las paredes y techos de cocinas y baños, incluyendo el área de la ducha u otras áreas que estén en contacto eventual con agua; también se puede usar en ambientes hospitalarios y consultorios médicos. Pintura de alta durabilidad y fácil limpieza.

El producto se ofrece al mercado en presentaciones de 1/4 de galón y 1 galón en envase metálico, y 5 galones en envase plástico.

2. CARACTERÍSTICAS

Diluible en agua

Alta resistencia al agua y al vapor de agua

Alta resistencia a hongos y algas

Excelente adherencia

Alta lavabilidad

Bajo olor

Fácil aplicación y limpieza de los equipos

Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles VOC

Libre de metales pesados

Libre de APEO

3. PROPIEDADES FÍSICAS

Sólidos por Volumen	39 - 42 % Varia según color
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	Menor a 100 g/l
Densidad (25°C)	4.5 - 5.0 kg/gal Varia según color



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS
www.invesa.com
www.pintaresfacil.com



 laPinturaSapolin

 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-257
	ESMALTE ACRÍLICO ANTIBACTERIAL.	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/May/2024
	I+D PINTURAS	Página 2 de 5

Viscosidad Stormer (25°C)	115 - 120 KU
Color	Ver carta de colores
Acabado	Brillante / Satinado

4. PROPIEDADES DE APLICACIÓN

Método de aplicación	Brocha / Rodillo / Pistola
Solvente de dilución y limpieza	Agua
Dilución	12% en volumen (1/8 de agua por 1 galón de pintura) para Brocha / Rodillo / Pistola
Secado al tacto	30 minutos a 1 hora
Secado entre manos	2 horas
Secado al manejo	2 - 3 horas
Rendimiento teórico a 25 µm de película seca	63 - 65 m2/gal Varia según color

Las propiedades de aplicación son medidas a T: 25°C.

Los datos mencionados son orientativos, el tiempo de secado puede variar dependiendo del espesor de película, humedad, temperatura, ventilación en el lugar de aplicación, etc.

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.

5. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes.

En concreto nuevo se debe asegurar mínimo 28 días de curado. Para eliminar grasas o los desmoldantes usados en los encofrados metálicos para concretos, lavar con un detergente o con un desengrasante. Verificar que el concreto tenga una humedad menor al 5% antes de aplicar la pintura.

El Estuco plástico Sapolin proporciona excelentes acabados y reduce el consumo de pintura, debido a su blancura y a que sella los poros de la superficie. Se recomienda pintar 3 días después de haber aplicado el Estuco Plástico Sapolin, además se debe asegurar que la superficie esté libre de polvo, generado durante el proceso de lijado.

Para repinte sobre superficies con pintura brillante, lijar suavemente para eliminar el brillo y retirar el polvo.



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS
www.invesa.com
www.pintaresfacil.com


 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-257
	ESMALTE ACRÍLICO ANTIBACTERIAL.	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/May/2024
	I+D PINTURAS	Página 3 de 5

La pintura deteriorada se debe retirar con ayuda de herramientas mecánicas como rasqueta o lija.

En sustratos con cal, retirar la cal suelta con rasqueta, lija o cepillo y aplicar dos manos de Sellador de Superficies Alcalinas Sapolin.

Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que pueden afectar el acabado final de la superficie con Estuco Plástico Sapolin.

En superficies muy alcalinas (pH igual o mayor a 9) como paneles de fibrocemento, revoques, morteros modificados con cal, obra nueva, aplicar 1 o 2 manos de Sellador de Superficies Alcalinas Sapolin.

Las manchas de hongos y moho se eliminan lavando con una solución de hipoclorito de sodio al 3% en agua, frotar con fuerza con un cepillo de cerdas duras, dejar actuar 10 minutos aproximadamente, lavar con abundante agua y dejar secar completamente.

En caso de presentarse una humedad en la superficie, esta debe tratarse de manera adecuada antes de pintar.

6. CONDICIONES DE APLICACIÓN

El sustrato debe estar a una temperatura mínima de 10°C y debe estar como mínimo 3°C por encima del punto de rocío del aire. La temperatura y humedad relativa deben medirse en las inmediaciones del sustrato. La temperatura máxima a la que debe estar el sustrato es de aproximadamente 40°C y la humedad relativa debe ser máximo 85%.

Agitar muy bien el producto antes de su uso con ayuda de una espátula limpia. Cuando la pintura se aplique en espacios confinados, asegurarse de que estos dispongan de la ventilación adecuada durante los procesos de aplicación y secado.

Diluir la pintura con agua según el método de aplicación y agitar muy bien, aplicar de 2 a 3 manos de pintura para un buen acabado. El cubrimiento real de la pintura se obtiene cuando esta se encuentre seca.

Debe permitirse el secado de la pintura durante al menos un día antes de ser sometida a salpique directo de agua, aceites u otras sustancias, y antes de utilizar la ducha.



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS
www.invesa.com
www.pintaresfacil.com


 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-257
	ESMALTE ACRÍLICO ANTIBACTERIAL.	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/May/2024
	I+D PINTURAS	Página 4 de 5

Para evitar un deterioro prematuro de la superficie pintada, evitar lavarla con agua y jabón antes de 30 días transcurridos desde la aplicación.

7. SISTEMA RECOMENDADO

Rendimiento teórico aproximado:

Sobre Estuco Plástico Sapolin: 36 - 43 m²/gal a 2 manos

En repinte sobre color igual o similar: 36 - 43 m²/gal a 2 manos

En repinte sobre color diferente: 30 - 35 m²/gal a 3 manos

El método de aplicación, dilución e irregularidades de la superficie alteran el rendimiento del producto.

8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

La vida útil del producto es su envase original es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación. El recipiente debe estar cerrado herméticamente y debe ser almacenado lejos de fuentes de ignición, bajo techo en un área fresca y seca, a una temperatura entre 10-30°C.

9. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, usar equipos de protección apropiados como guantes, gafas y protección respiratoria. Respete los avisos de precaución que aparecen en la etiqueta del envase.

Usar todo el contenido del producto para evitar la generación de desperdicios. No vierta el producto en desagües, suelo, quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja o contenga el material para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.

Para mayor información consultar la hoja de seguridad de la pintura acrílica base solvente sapolin.



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS
www.invesa.com
www.pintaresfacil.com


 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial

 	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-P-257
	ESMALTE ACRÍLICO ANTIBACTERIAL.	VERSIÓN: 5
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/May/2024
	I+D PINTURAS	Página 5 de 5

Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas.
Teléfonos: 018000 91 60 12 o desde celular 601 288 60 12.

10. GARANTÍA

Invesa S.A ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto. Las aplicaciones aquí consignadas son resultado de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, cada usuario debe buscar las mejores condiciones para su aplicación.

Para mayor información comuníquese al 604 334 27 27 opción 1 Servicio al Cliente o al correo electrónico contactenos@invesa.com.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico I Pinturas Fecha: 29/May/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 30/May/2024	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 30/May/2024



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



PINTA, PROTEGE Y DECORA. ¡SAPOLIN ES MÁS
www.invesa.com
www.pintaresfacil.com


 laPinturaSapolin
 Pintura Sapolin oficial